

DATASHEET: Glasparels

Fabrikaat Potters Ballotini S.A. Materiaal is verpakt in meervoudige papierzakken van 25 kg., 1.000 kg op éénmalige pallet voorzien van krimphoes. Silikosevrij. Met name geschikt bij stralen op RVS-producten.

Toepassingen zijn:

- reinigen, polijsten, matteren
- verminderen oppervlakteruwheid
- shotpeenen (conform specificatie)

Chemische (richt)analyse;

SiO ₂	72,50%
Al ₂ O ₃	0,40%
CaO	9,75%
MgO	3,30%
Na ₂ O	13,70%
K ₂ O	0,10%

Hardheid > 6 Mohs

Soortelijk gewicht 2,5 g/cm³
Stortgewicht 1,5 g/cm³

Maten, andere afmetingen op aanvraag;

Maat (µm = micron)	Maat (µm = micron)
4-45	106-212
45-90	150-250
53-106	180-300
70-110	250-425
90-150	300-400